

PAROC BLT 9



Krótki opis

Granulowana, niepalna wełna kamienna

Zastosowanie

Izolacja termiczna poddaszy nieużytkowych, stropodachów wentylowanych i ścian warstwowych w budynkach nowych i starych. Wdmuchiwanie granulatu przeprowadzane jest przez wykonawców, autoryzowanych przez Paroc.

Opakowanie

Rodzaj opakowania

Worki foliowe na palecie (15 kg w 1 worku)
60 worków na palecie

Przewodność cieplna

Lambda, Deklarowana, λ_D 0,038 W/mK

Zgodnie z EN 13162

Lambda, Dokumentu odniesienia

0,038 W/mK

Oporność cieplna

Wartość oporności cieplnej można obliczyć za pomocą następującego równania: $R_D = d/\lambda_D$

Oporność przepływu powietrza

Oporność przepływu powietrza można obliczyć za pomocą następującego równania: $AF = d/A^*I$

Właściwości ogniowe

Reakcja na ogień, Euroklasa

A1

Zgodnie z EN 13501-1

Parametry wilgotności

Deklarowana wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU, MU

1

Zgodnie z EN 12086

Dokumentacja

Deklaracja Zgodności z Aprobata Techniczną

Aprobata Techniczna

Karta charakterystyki wełny kamiennej - granulata



PAROC OY AB, Building Insulation, PO BOX 294, FI-01301 Vantaa, Tel +358 204 55 4868, Fax +358 204 55 4738, www.paroc.com

Gwarancja: Nasze zalecenia oparte są na naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniu. Jako że produkty te stosowane są poza naszą kontrolą nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie mogą powstać w czasie użytkowania produktów. Niniejsze dane o produkcie zastępują wszystkie wcześniejsze. Ze względu na nieustanny rozwój techniczny wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.